

BROCA HSS DIN 338 PARA METALES


Material de Construcción : ACERO ALTA VELOCIDAD INDUSTRIAL M2 / 6542

Especificación Construcción: CONFORME DIN 338


Acabado Superficial: Ámbar /Negro

Características acero M2	W	Mo	Cr	V
Composición :	6%	5%	4%	2%


Propiedades:	Resistencia mecánica	Alta remoción	Resistencia Mecánica	Resistencia Corrosión
	Estabilidad dimensional	Punto fusión >600°C	Cuerpo alta dureza 64HRC	Reducción Oxidación



AUTO CENTRANTE



ÁNGULO DE ATAQUE



ÁNGULO ALIVIO



ÁNGULO DE REBORDE



LABIOS DIN 338

INFORMACIÓN DIMENSIONAL CONFORME DIN 338 ESTÁNDAR

Descripción	Weight grms.	Largo útil mm	Largo Total mm
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 0.5MM	0,50	6	22
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 0.75MM	0,50	10	30
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 1.0MM	0,60	12	34
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 1.5MM	0,60	18	45
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 1.75MM	0,80	22	46
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 2.0MM	1,10	24	49
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 2.25MM	1,40	27	53
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 2.5MM	1,70	30	57
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 2.75MM	2,10	33	59
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 3.0MM	2,70	33	61
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 3.25MM	3,30	36	65

INFORMACIÓN DIMENSIONAL CONFORME DIN 338 ESTÁNDAR

Descripción	Weight grms.	Largo útil mm	Largo Total mm
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 3.50MM	4,10	39	70
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 3.75MM	4,90	39	73
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 4.0MM	5,70	43	75
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 4.25MM	6,30	43	77
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 4.50MM	7,20	47	80
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 5.0MM	10,00	52	86
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 5.25MM	10,80	52	86
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 5.50MM	12,80	57	93
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 5.75MM	14,40	57	93
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 6.0MM	15,30	57	93
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 6.25MM	18,20	63	101
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 6.50MM	19,60	63	101
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 6.75MM	22,20	69	109
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 7.0MM	24,30	69	109
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 7.25MM	26,20	69	109
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 7.5MM	28,00	69	109
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 8.0MM	32,80	75	117
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 8.25MM	34,40	75	117
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 8.50MM	37,60	75	117
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 9.0MM	44,40	81	125
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 9.25MM	48,00	81	125
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 9.50MM	50,00	81	125
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 10.0MM	58,40	87	133
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 10.25MM	61,80	87	133
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 10.50MM	64,40	87	133
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 10.75MM	72,40	94	142
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 11.0MM	74,60	94	142
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 11.25MM	77,80	94	142
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 11.50MM	81,80	94	142
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 11.75MM	84,20	94	142
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 12.0MM	94,20	101	151
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 12.25MM	96,80	101	151
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 12.50MM	101,40	101	151
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 12.75MM	104,20	101	151
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 13.0MM	127,00	101	151
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 13.25MM	137,00	108	160
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 13.50MM	141,00	108	160

INFORMACIÓN DIMENSIONAL CONFORME DIN 338 ESTÁNDAR

Descripción	Weight grms.	Largo útil mm	Largo Total mm
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 13.75MM	146	108	160
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 14.0MM	153	108	160
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 14.25MM	166	114	169
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 14.50MM	171	114	169
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 14.75MM	172	114	169
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 15.0MM	176	114	169
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 15.25MM	186	120	178
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 15.50MM	195	120	178
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 15.75MM	197	120	178
WERK BROCA HSS M2 DIN 338 16.00MM	209	120	178

1. Medidas de los diámetros en milímetros en fracción 0,25mm ascendente
2. Acabados superficiales tratamientos Oxido Negro al vapor y revestimiento ambar para mayor rigidez superficial
3. Largos Estándar asociados al largo total de la broca por diametro; para mayor disipación del calor por transferencia
4. Se proporcionan tablas de RPM recomendadas por tipo de material y velocidades de avance por espesor de la pieza