

Alambre Sólido ER4043 AWS A5.10

Posición: Todas

GAS: Gas Argón 100% o Mezclas Argón/Helio

Características y aplicaciones típicas:

- Cumple con los requisitos de las aleaciones de Aluminio que usan procedimientos de soldadura con gas inerte en los procesos GMAW y GTAW.
- Nuestro ER4043 se caracteriza por una alta calidad de los depósitos que superan a las del propio metal base.
- Recomendado para soldar Aluminios de la calidad: 4XXX – 6XXX.
- No es recomendable usar alambre ER4043 para soldar Aluminios de la serie 5XXX.
- Usos generales en industria de alimentos, lechería, refrigeración, carter de aluminio, culatas unión de relleno, reparación de planchas y fundiciones.

Análisis típico estándar del material depositado:

	Mg	Ti	Cu	Mn	Si	Fe	Zn	BALANCE
REQUISITO AWS A5.10	0.004	0.03	0.02	0.0005	5.1	0.13	0.001	Al

Diámetros disponibles:

3/64"

Unidad de empaque:

Carrete de 7 kg