

1. NOMBRE DEL PRODUCTO**PEGACOR® PASTA LISTA****2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Pegacor® Pasta Lista es un pegante de base acrílica utilizado para instalación en capa delgada, que además viene listo para usar. Está compuesto por resinas sintéticas, agregados inertes y aditivos orgánicos cuidadosamente seleccionados.

Usos

Este producto es adecuado para pegar cualquier clase de revestimiento cerámico, sobre paredes y pisos interiores y sin exposición a la humedad. Puede ser usado también para pegar sobre sistemas livianos tales como fibrocemento, placas cartón-yeso y paneles de madera.

(*) Consultar los Procedimientos Recomendados de Instalación de Revestimientos de Corona y la sección de aplicación dados en esta ficha técnica

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Es elaborado con materias primas de alta calidad
- Permite instalaciones más rápidas y limpias
- Presenta una alta adherencia, resistencia y flexibilidad
- Por su consistencia cremosa, genera un mínimo desperdicio en la aplicación, pues no se descuelga de la llana
- Bajo deslizamiento del revestimiento
- Presenta un tiempo abierto prolongado
- No es necesario consumir la totalidad del producto. Una vez utilizado, simplemente cierre bien el empaque con el sobrante y úselo nuevamente cuando lo requiera
- Sólo requiere doble encolado cuando se observe concavidad en las piezas cerámicas
- Es ideal para instalar sobre paneles cartón yeso y fibrocemento en interiores
- No es necesario humedecer el soporte antes de su aplicación
- Permite mejor control y administración de los materiales en la obra
- El producto es fabricado bajo procedimientos ISO 9001 y 14001
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Pegacor® Pasta Lista se presenta en galón de 6 kg y cuñete de 30 kg.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado. Colocar máximo 120 galones, o 24 cuñetes por estiba. Se sugiere no arrumar más de 2 estibas de altura.

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

5. PROPIEDADES**Tabla de consumo aproximado**

El consumo aproximado de pegante es de 1.1kg ± 0.1 kg por m² de instalación, por mm de espesor efectivo proporcionado, sin doble encolado. Formatos mayores de 300mm x 300mm requieren aplicación en doble encolado (ver precauciones y limitaciones). La tabla siguiente relaciona los consumos teóricos de pegante dependiendo del tamaño del revestimiento y la llana recomendada.

TAMAÑO DEL REVESTIMIENTO (mm * mm)	LLANA (mm * mm)	CONSUMO APROX (1) (kg/m ²)
110 * 110	4.5 * 4.5	2.0
200 * 200	6 * 6 ó 6 * 10	3.0
300 * 300	10 * 10 ó 6 * 10	5.0
330 * 330	10 * 10 ó 6 * 10	6.0

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique

Características en estado fresco

Consistencia	Cremosa
Color	Blanco
pH	8.5 ± 1
Densidad en fresco	1.75 ± 0.1
Temperatura de aplicación	De 5°C a 35°C.
Tiempo de ajuste	25 min
Deslizamiento	0 a 0.5 mm
Tiempo para Emboquillar	48 h
Puesta en servicio	>10 días
Tiempo mínimo para tránsito liviano	24 h

Características en estado endurecido

Resistencias a la tracción (MPa)	
Revestimiento de 15% ± 3% (cerámica de Pared)	
Tipo de exposición	
Ambiente	≥ 1
Revestimiento de 3% a 6% de absorción (semigres o cerámica de piso)	
Tipo de exposición	
Ambiente	≥ 1
Revestimiento impermeable, de 0% a 0.5% de absorción (porcelánico)	

PEGACOR® PASTA LISTA

Página 1 de 3

Tipo de exposición	
Ambiente	≥ 1
Tiempo abierto 15 minutos	
En fraguado normal	≥ 0.5

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son promedios típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN

Se recomienda consultar el documento "Recomendaciones para la instalación de revestimientos" de Corona como una guía para la ubicación de juntas de movimiento, la elección de sistemas de instalación y prácticas para asegurar el mejor funcionamiento de los productos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies y el ambiente deben estar entre 4°C y 32 °C.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras activas o partes sueltas, sin polvo, grasa y aceite, residuos de estuco pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón, agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del pegante.

Cure previamente las losas de concreto nuevo durante 28 días antes de la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Pegacor® Pasta Lista es un producto listo para usar solo mezcle bien para homogenizar.

APLICACIÓN DE LA MEZCLA

- Aplique el adhesivo sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie
- Use la llana con el tamaño de dientes adecuados para el formato a instalar. Sostenga la llana formando un ángulo de 60° con el sustrato y formar las estrías. Recorra la llana en un solo sentido, sin hacer curvas o dejar cruces de estrías
- Coloque las piezas sobre el pegante y presione firmemente para asegurar buen contacto usando el martillo de caucho
- En cualquier caso debe asegurarse entre el 80% al 90% de cubrimiento en el revés del revestimiento cerámico
- Este producto tiene un tiempo abierto de 20-25 minutos en condiciones normales de temperatura y viento
- Es importante verificar que el adhesivo no forme piel superficial, si la tiene, peine la superficie del adhesivo de nuevo usando la llana
- No instale piezas a tope, se recomienda dejar juntas entre 2-4 mm según el formato del revestimiento
- La superficie instalada debe ser protegida de agua luego aplicación por al menos 10 días

- Realice el procedimiento de emboquillado pasadas 48 horas de la aplicación para que el pegante pueda desarrollar la resistencia adhesiva

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No realice la nivelación de la superficie con Pegacor® Pasta Lista. Si se requiere nivelación, utilice Pegacor® Interiores a manera de estuco y déjelo secar por al menos un día
- Garantice que al menos una de las superficies de aplicación (la pieza o el soporte) sea absorbente
- No use en la instalación de revestimiento con formatos superiores 30 cm x 45 cm, pues el producto puede requerir un mayor tiempo de secado
- La instalación del revestimiento no debe hacerse a tope. La boquilla o junta debe ser mínimo de 2mm de espesor. A mayor tamaño del revestimiento, mayor debe ser el tamaño de la boquilla. No coloque la boquilla sino hasta 72h luego de colocado el revestimiento para permitir que el producto seque y desarrolle la resistencia
- La aplicación de sobre espesores tendrá como consecuencia un aumento en el tiempo de secado
- Pegacor® Pasta lista no está diseñado para ser utilizado en condiciones de inmersión o exposición prolongada al agua (p.ej. duchas).
- El producto no es apto para instalar mármol verde y piedras sensibles a la humedad. En ese caso se deben usar adhesivos epóxicos
- No asuma que los adhesivos, pastas y morteros para cerámica y piedra, reemplazan las membranas impermeabilizantes. Cuando se requiera impermeabilidad se debe consultar con el técnico de Corona para asegurar la compatibilidad de los materiales con Pegacor® Pasta Lista

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles con Pegacor® Pasta Lista

Latasil para rellenar las juntas de expansión/dilatación.

Concolor® Junta estrecha (1-5 mm) para emboquillado de juntas hasta de 5mm, aplicado luego de 24 horas de la instalación del revestimiento.

Concolor® Junta ancha (5-15mm), para emboquillado de juntas entre 5 y 15mm, aplicado luego de 24 horas de la instalación del revestimiento

Sellador de Juntas Corona Para aumentar la resistencia a la humedad y evitar el ensuciamiento de las juntas después de emboquillar

Limpiador Final de Obra Corona para limpiar la instalación.

Además, crucetas o separadores de juntas y llanas según formato de revestimiento.

9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipología de producto	VOC Calculados máximos ^(*)	Materiales Regionales (distancia < 800 km)
Pegacor® Pasta Lista	Pasta	0.07 g/l	Sabaneta (Ant.)
Contenido de materiales post industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental: no existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: N/A

Agua: evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental



SC 352-4



SA 040-4

